



CHEM CSÚSZÁSMENTES IPARI PADLÓ TERMÉKISMERTETŐ (CHEM 600 + SURF I; II)

ÁKMI 3051/2000 és MF 02/94 engedélyekkel rendelkezik

→ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Nagy forgalmú lépcsők, rámpák, parkolóházak, raktár aljzatok, járófelületek, járdák csúszásmentes felületi kialakítására, külső – belső térben egyaránt.

→ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

A beton alapfelület min. C16-os szilárdságú legyen. A laza morzsolódó részeit és szennyeződéseit el kell távolítani. E célra gépi mosás, kézi vagy gépi vésés, nagynyomású vízszugár vagy homokszórás alkalmas. A letisztított betonfelületet vízzel be kell nedvesíteni. A felületen pangó víz ne maradjon. Az előkészített felületre fel kell kenni erős kefével a **CHEM PRIMER ALAPOZÓT** (tapadó folyadékot – 0,5 kg/m²). Az alapozónak nem szabad megszáradnia. Akkor jó a kötés, ha a felületen kékes színűvé válik, tapintásra ragadós.

→ BEDOLGOZÁS, FELHASZNÁLÁS CHEM 600:

Az alapozott felületre kell bedolgozni a **SURF** habarcsot minimum 5 mm vastagságban. Az „A” komponenst (porkeverék) kell a „B” komponenssel (diszperzió keverék) csomómentesen összekeverni. A keverőedénybe először a folyadékot kell beletenni, és lassan fokozatosan hozzáadni a port. Hagyományos betonkeverő a keverésre nem alkalmas, mivel a diszperzió kevés porral elegyedve a keverő falára tapad, a keverés nem ad egyenletes minőséget. A keverési előírást szigorúan be kell tartani. A megkevert habarcsot az alapozóval kezelt betonfelületre kell egyenletesen bedolgozni, kőműves eszközökkel. A bedolgozott anyagot a kötés ideje alatt tűző naptól, csapó esőtől védeni kell. Az anyag



bőrfelületre vagy szembe való kerülést védőkesztyű, védőszemüveg használatával célszerű megelőzni.

→ **KEVERÉSI ARÁNY:**

25 kg porkeverékhez 4 liter folyadékkomponens.

→ **ANYAGSZÜKSÉGLET:**

5 mm vastagságban: 12 kg/m²

→ **UTÓKEZELÉST** nem igényel.

→ **TÁROLÁS:**

A **CHEM 600** vizes diszperzió légmentesen lezárt eredeti csomagolásban, fagytól és erős felmelegedéstől védve (30°C fölötti hőmérsékleten és közvetlen napsugárzásnak kitéve ne tároljuk) 6 hónapig tárolható; hosszabb tárolás esetén hártya képződik a tetején, ilyen esetben használat előtt jól fel kell keverni a hártya eltávolítása után; a porkeveréket zárt csomagolásban nedvességtől védett helyen 6 hónapig lehet tárolni.