



CHEM RUGALMAS HABARCS TERMÉKISMERTETŐ (CHEM 646 + RBP)

ÁKMI 3051/2000 és MF 02/94 engedélyekkel rendelkezik

→ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Régi és új tetők, teraszok, erkélyek, pincék, aknák, medencék alagutak, tárolók, vizes helyiségek, épülethomlokzati részek, stb. varrat nélküli szigetelésre, talajnedvesség, és ill. víznyomás elleni felújítására, de mindenként előtte ott, ahol a vékony, repedésáthidaló bevonat a követelmény. A szokásos, passzív töltőanyagok helyett különleges, tartós lúgos kémhatást biztosító adalékokat tartalmaz, és ezáltal vízzáró, de páraáteresztő tulajdonsággal rendelkezik.

→ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

Az lapoknak olaj, por és zsírszennyeződéstől mentesnek kell lennie; lehet száraz vagy nedves, de a laza, málló részeket el kell távolítani. Az alapként szolgáló, más CHEM termékeknek már kikeményedettnek kell lenniük. Az alapfelületet **CHEM PRIMER ALAPOZÓVAL** kell előkészíteni. Ezután lehet 2-5 mm vastag rétegben felhordani a **CHEM RUGALMAS HABARCS** bevonatot.

→ BEDOLGOZÁS, FELHASZNÁLÁS:

Az „A” komponens egészét erőteljes keverés közben kell hozzáadni a folyadékhoz, és homogén, csomómentes masszává keverni. **FONTOS:** mindig a port kell a folyadékhoz önteni, sohasem fordítva! A keveréshez egy kis fordulatszámú berendezés ajánlott, a nem kívánatos légbuborékok elkerülése érdekében.

1. Talajnedvesség-, talajvíznyomás-, csapadékvíz elleni szigetelések, valamint hő- és hangszigetelések.
2. Mérnöki tevékenység, szaktanácsadás, műszaki ellenőrzés, tervezés, árajánlat készítés.
3. Speciális szigetelőanyag kereskedelem (Chem, Penetrát, Renovex, Wet-Save).



→ **KEVERÉSI ARÁNY:**

10 liter emulzióhoz 25 kg porkeverék.

→ **ANYAGSZÜKSÉGLET:**

1. réteg: kb. 3 kg/m²

2. réteg: kb. 2 kg/m²

A kész bevonat minimális vastagsága sehol sem lehet 2 mm-nél kevesebb.

→ **UTÓKEZELÉS:**

→

A bedolgozott bevonat további nedves utókezelést nem igényel. A friss felületet a bedolgozástól számított 8 órán át óvni kell mindenféle nedvességhatástól (pl.: csapadék, üzemi víz és közvetlen napsütéstől).

→ **JELLEMZŐK, TULAJDONSÁGOK:**

- rugalmas bevonat,
- környezetbarát,
- nem tartalmaz szerves oldószereket,
- minden aljzatra kiválóan tapad,
- víz és sós oldatok ellen szigetel,
- páraáteresztő, realkalizáló tulajdonsággal rendelkezik,
- repedés áthidaló,
- időjárásálló,
- közvetlenül burkolható,
- cement és vízbázisú anyag.



→ MŰSZAKI ADATOK:

Cementtartalmú, kétkomponensű („B” vizes diszperzió „A” – száraz porkeverék) rugalmas páraáteresztő szigetelőanyag. A maximális repedésáthidaló erő nagymértékben függ a felvitt rétegvastagságtól. Két réteg felhordása ajánlott. A bedolgozás + 5 °C fölött történjen. A műanyagkomponensek tulajdonságai miatt a bevonat a beton mellett egy sor más anyaghoz is kiválóan tapad, így pl. fémhez, bitumenhez, különböző műanyagokhoz, üveghez, stb. A fenti tulajdonságok érvényesüléséhez elengedhetetlen feltétel az alapozás gondos előkészítése, a szakszerű feldolgozás, valamint az előírt rétegvastagság betartása.

→ TÁROLÁS:

Az emulzió („B” komponens) légmentesen lezárt eredeti csomagolásban, fagytól és erős felmelegedéstől védve. (30°C fölötti hőmérsékleten, és közvetlen napsugárzásnak kitéve nem tároljuk) 6 hónapig tárolható; hosszabb tárolás esetén hártya képződik a tetején, ilyen esetben használat előtt jól fel kell keverni. Az „A” komponenst nedvességtől kell védeni (száraz helyen ajánlott tárolni).

1. Talajnedvesség-, talajvíznyomás-, csapadékvíz elleni szigetelések, valamint hő- és hangszigetelések.
2. Mérnöki tevékenység, szaktanácsadás, műszaki ellenőrzés, tervezés, árajánlat készítés.
3. Speciális szigetelőanyag kereskedelem (Chem, Penetrát, Renovex, Wet-Save).